

FIȘĂ TEHNICĂ

MEMBRANĂ DE ACOPERIȘ PERMEABILĂ LA VAPORI STROTEX TOPLES



STROTEX TOPLES este o membrană difuză-deschisă concepută ca folie pentru case, care trece pe sub acoperișul exterior. Membrana **STROTEX TOPLES** este complet impermeabilă, protejează termoizolația împotriva ploii sau zăpezii din exterior și, de asemenea, este o excelentă barieră eoliană proiectată ca acoperind pereții în structuri încadrate.

Produsul poate fi utilizat în toate acoperișurile ventilate și neventilate, sub o varietate de acoperișuri (de exemplu: țiglă ceramică, țiglă beton, țiglă metalică etc.).

Caracteristici		Metoda de testare	Unitate	Valoarea declarată
Dimensiuni	lățime *	EN 1848-2	m	1,5 ± 0,5%
	lungimea rolei *		m	50 (-0/+2%)
Masa pe unitatea de suprafață		EN 1849-2	g/m ²	95 ± 10%
Reacția la foc		EN ISO 11925-2	-	Clasa E
Etanșeitate la apă (2 kPa)		EN 1928	-	Clasa W1
Etanșeitatea la apă după îmbătrânirea artificială		EN 1296 EN 1928	-	Clasa W1
Rezistență la rupere	în direcție longitudinală	EN 12310-1	N	110 (+25;-25)
	în direcție transversală		N	110 (+25;-25)
Rezistența la tracțiune	în direcție longitudinală	EN 12311-2	N/50mm	150 (+30;-30)
	în direcție transversală		N/50mm	85 (+15;-15)
Alungirea la rupere	în direcție longitudinală	EN 12311-2	%	95 (+30;-30)
	în direcție transversală		%	150 (+50;-50)
Rezistența la tracțiune după îmbătrânirea artificială	în direcție longitudinală	EN 1296	N/50mm	120 (+30;-30)
	în direcție transversală		N/50mm	70 (+15;-15)
Alungirea la rupere după îmbătrânirea artificială	în direcție longitudinală	EN 1297 EN 12311-2	%	80 (+30;-30)
	în direcție transversală		%	120 (+50;-50)
Rezistența la vaporii de apă		EN 1931	m ² sPa/kg	2,0 *10 ⁸ ± 10%
Permeabilitatea la vapori		EN 1931	(g/m ²)/24h	>1700
Sa		EN 1931	m	0,02 (+0,03;-0,01)
Interval de temperatură pentru aplicare		-----	°C	-30 + 80
Substanțe periculoase		-----	-	NPD

*sau după cum s-a convenit cu clientul

Membrana trebuie protejată de expunerea directă la radiațiile UV în termen de o lună de la instalare și de efectele radiațiilor împrăștiate - max. în decurs de 3 luni, prin instalarea izolației în interior.